

## MultiTac Golv- och Vägglim MT

### PRODUKTBESKRIVNING

MultiTac Golv- och Vägglim är ett lösningsmedelsfritt, lågemitterande dispersionslim med mycket goda våt- och häftlimningsegenskaper samt kraftigt ”monteringshugg” och snabb hållfasthetstillväxt. Lättapplicerat med limspridare eller roller.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

#### **Golvmaterial**

För limning av mattor eller plattor av PVC, med eller utan baksidesbeläggning, gummi, polyolefin och textila mattor samt korkplattor med PVC-baksida. PVC-socklar genom dubbellimning. Linoleummattor med eller utan foambaksida. OBS! För linoleum utan foambaksida rekommenderas i första hand Bostik LinoTac Linoleumlim LT.

#### **Väggmaterial**

Vinylmattor med eller utan baksidesbeläggning och med minst 0,6 mm tjockt PVC-skikt.

### TEKNISKA DATA

#### *Egenskaper före applicering*

**Materialtyp**

Enkellim för våt- och häftlimning.

**Bindemedel**

Plastdispersioner med tillsatsmedel.

**Lösningsmedel**

Vatten.

**Konsistens**

Tixotrop, viskositet 950-1000 poise (Brookfield RVT, 6/5, +20°C).

**Färg**

Vit.

**Densitet**

1,27 ± 0,02.

**Torrsubstans**

71 ± 1 vikts%.

**Limåtgång**

Vanligen 3-6 m<sup>2</sup>/l. Se rekommenderad limmängd för resp material.

**Brandfarlighet**

Limmet är ej brandfarligt -

**Lagringsbeständighet**

Minst 2 år vid +10 till +20°C. Skyddas mot frost.

**Appliceringshjälpmedel**

Våtlimning: Tandad spackel eller roller.

Häftlimning: Fintandad spackel.

**Arbetsförhållanden**

Temp minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF.

**Rengöringsmedel**

Vatten innan limmet torkat. För verktyg och torkat lim:

Bostik Förtunning Nr 4 eller aceton. För fläckar: Bostik Lim- och Penseltvätt för att skona underlaget.

#### *Egenskaper efter applicering*

**Färg**

Opak

**Hållfasthetstillväxt**

Vid limning av material där ena ytan är tät uppnås god hållfasthet inom något dygn. Vid limning av t ex PVC med polyesterfilt mot PVC-underlag erhålles sluthållfasthet mellan 4 - 7 dygn.

**Avdragshållfasthet**

Ca 115 N/5 cm efter 7 dygn

**Temperaturbeständighet**

+75°C till +80°C efter 14 dagar gammal limfog.

**Fuktbeständighet**

Mycket god efter uttorkad limfog

**Mjukgörarbeständighet**

Mycket god.

v g v



## Bostik MultiTac Golv- och Vägglim

**ARBETSBESKRIVNING** Följ i första hand mattillverkarens anvisningar. Nedanstående utgör endast kompletterande upplysningar för själva limningen.

**Förberedelser** Underlaget skall vara rent, plant, fritt från damm, smuts och gammal färg. För eventuell avjämning rekommenderas ett för ändamålet avpassat Bostik Golvspackel. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten ej överstiga de angivna maxvärdena som anges i Hus AMA 98. För sk högpresterande betong med ett vct-tal <0,50 gäller i första hand Bostiks alkaliresistenta lim AlcaliTac AT. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst +15°C.

### **LIMNING PÅ GOLV**

#### **Våtlimning**

1. Rör om limmet väl.
2. Sprid limmet på golvet med en tandad spackel. Limsträngens höjd bör vara 2-3 mm.
3. Lägg ned mattan direkt i det våta limmet eller om kraftigare omedelbart hugg önskas kan monterings tiden utsträckas till ca 20-30 minuter.
4. Gnid fast mattan noggrant i limmet och pressa ut alla luftfickor.

#### **Häftlimning**

Limning på icke sugande underlag med täta beläggningar.

1. Applicera lim på underlaget med tandad limspackel (om beläggningen är mycket känslig för ojämnheter i underlaget bör fintandad spackel användas). Limsträngens höjd bör vara 2-3 mm.
2. Låt limmet torka tills det ej "väter" fingret vid lätt beröring. Täta underlag: Väntetid ca 30 min.
3. OBS! Vid häftlimning är det viktigt att beläggningen gnides fast mycket noggrant för att något deformera limsträngarna och därigenom öka limytan.

### **LIMNING PÅ VÄGG**

#### **Våtlimning**

1. Se till att väggen är ren, dammfri och sugande.
2. Rör om limmet väl.
3. Limmet appliceras på väggen, lämpligen med perlonroller eller pensel.
4. Vid starkt sugande underlag grunda med utspätt lim 1:4. Vid svagt sugande underlag vänta ca 5 minuter med monteringen.
5. Som alltid är det av största vikt att fastgnidningen av beläggningen utföres mycket noggrant och att all luft pressas ut.

### **ARBETARSKYDD**

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassat som hälso- eller brandfarligt.

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.